# PROMAT® ADHESIVO K84

Productos auxiliares para placas




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Aspecto | Pastoso |
| Color | Gris claro |
| Temperatura de aplicación | Entre 5 y 40° C |
| Densidad | 1,7 Kg/m$^3$ |
| Tiempo de agarre | 12 horas a 20° C |
| Endurecimiento total | 24 horas |
| Consumo aproximado | Entre 1,2 y 1,8 Kg/m$^2$ |

**Descripción:**
Producto adhesivo de silicatos cálcicos alcalinos modificados en disolución acuosa con aditivos especiales y reforzado de fibra de vidrio. Está diseñado para ser usado cubierto por los elementos a adherir.

**Aspecto:**
Pasta gris maleable.

**Utilización:**
- → Sellado y unión de juntas entre placas cuando se precisa una estanqueidad extra, como en los sistemas de conductos.
- → Debe aplicarse en toda la superficie a sellar/adherir.
- → No usar como alternativa a la pasta de juntas, ni para tapar cabezas de tornillos o grapas.

**Caraterísticas principales:**
Adhesivo inorgánico de VOC nulo. No libera gases tóxicos y no es inflamable. Sella perfectamente las juntas en las que se aplica.

**Aplicación:**
- → Agitar antes de usarlo. Aplicar directamente sobre la superficie a colar.
- → Al cabo de un minuto aprox. aplicar con fuerza la otra placa a pegar sobre la primera.
- → El adhesivo endurece completamente en 12 horas.
- → Temperatura de aplicación entre 5 y 40 °C.
- → Las herramientas se limpian con agua.

**Embalaje y almacenamiento:**
Se suministra en botes de 15 Kg paletizados.
Almacenar en lugares secos y al abrigo de las heladas.
El local de almacenamiento debe mantener una temperatura superior a 5°C.
Cuando permanece en botes sin abrir, su periodo de caducidad es de 9 meses.